

□ 硅钢片 直读式 铁损测试仪 (新型)

Direct Reading Iron Loss Tester

硅钢片及铁芯电磁性能测试系列

◎【型 号】IR-3S

◎【概 要】

IR-3S 是直读式铁损测试仪 SK-IR-3C 的改进型新产品。本测试仪用于硅钢片铁损值的现场检测,可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达•变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理,包括出货、进货和成品抽样检验等,原材料及冲压后成形的单片均可测试。重量轻、体积小,操作简单、方便。只用一片硅钢片材料或冲压成品便可直接读出以 W/kg 形式表示的铁损值,无需专门制作试样。电磁钢板(硅钢片)、取向和无取向、冷轧和热轧钢板及普通铁板等均可使用。

◎【特 点】

- 非破坏性测量方式, 无需专门制作样品, 直接读取铁损值;
- •任意设定试品的宽度和厚度,适合各种形状的单片测试;
- 采用触摸按钮, 操作简便;
- 带调节功能,利用标准板,可定期校准仪器的精度;
- 通过微型打印机能打印测试数据;
- 抗电源等外界干扰功能强;
- 空置测试或无效测试自动断开等保护功能;
- 重量轻-体积小-携带方便。



- •测试范围: 0.10~19.99 W/kg;
- · 磁通密度:按国际测试标准 1.5T (无取向 Non Oriented); 1.7T (取向 Oriented Grain)两档切换;
- 试样厚度: 0.10~0.99mm; 试样长度: 20mm 以上;
- 试样宽度:最小 2mm (5mm 以上保证设计精度,形状不规则(非长方形)的复杂冲压片,可任意设定相近的有效宽度);
- 测试精度: ≤±5% (JIS Epstein 方圈法比较);
- •测试频率: 50Hz;
- 使用电源: AC110 / 220V (50Hz)。
- 环境条件: ① 保证精度范围 15 ~ 35℃
 - ② 使用温度范围 0 ~ 40℃
 - ③ 允许湿度范围 35 ~ 85% (无露水)

◎【附属品】

• 探 头 ······	1个
探头连接线	1根
• 校准用标准铁板 (S 和 G) ··································	各一片


测试主机 IR-3S

◎【尺寸重量】

- 主机 (IR-3S)尺寸: W(240) x H(160) x D(380) mm
- 重量: 主机约 5 Kg



- 1)附属标准板所标的数据只用作仪器日常使用正常与否的参考依据,不作绝对标准值。 2)对大面积板材的测试采用多点测试并取其平均值为宜;对同一批材料也如此。
- 3)形状弯曲、表面粗糙及形状复杂的单片测试,会造成测试数据的较大偏差。
- 4)形状复杂的冲压片,采用相同设置、相同设定条件下比较测试数据。(如图所示)
- 5)复杂形状的冲压片测试,其宽度设定依据探头所覆盖面积的折合长方形的有效宽度。



如有善意的外观变动或功能扩展, 恕不另行通知

The manufacturer reserves the right to change the specifications without prior notice

杭州总研电气有限公司 HANGZHOU SOKEN ELECTRIC CO., LTD.

地址: 中国 杭州 滨江区创业路高新软件园 9 号楼 Tel: 0571-86698056, 86690306

Fax: 0571-86698057

邮编: 310053

Email: master@soken-cn.com (产品咨询)sales@soken-cn.com (售后服务)service@soken-cn.com